

费罗娜®水泥瓷砖
水泥瓷砖开创者

LOFT

FR-C22A002



Loft Napoli & Novara & Treviso

那不勒斯 & 诺瓦纳 & 特雷维索

Finishes



Matt 哑面



去除浮华的雕饰，留存从容的自然美

水泥瓷砖的肌理，在柔润的釉面下，藏不住它的粗狂与生动；斑驳的水渍，是时间凝固的见证，区别于工业空间的单调和沉闷。

LOFT 系列，粗狂中透着精致，在高楼林立的商业里放荡不羁，在艺术的陈列中，保留原始的自然感。
在复古与现代的碰撞下，呈现朴素的从容

600x1200mm 24"x48"

Florina

600x1200mm
24"x48"

Napoli Bianco

那不勒斯 灰白

LA1

9
faces



Wall

LA1 600x1200mm 24"x48"

Floor

UX3 900x1800mm 36"x72"



600x1200mm
24"x48"

Napoli Cenere

那不勒斯 浅灰

LA2

9
faces



Wall
LA2 600x1200mm 24"x48"

Floor
LA2 600x1200mm 24"x48"





600x1200mm
24"x48"

Novara Bianco

诺瓦纳 灰白

LN1

9
faces



Wall
LN1 600x1200mm 24"x48"
Floor
LN1 600x1200mm 24"x48"



600x1200mm
24"x48"

Novara Cenere

诺瓦纳 浅灰

LN2

9
faces



Wall
LN2 600x1200mm 24"x48"

Floor
LN2 600x1200mm 24"x48"





600x1200mm
24"x48"

Treviso Bianco

特雷维索 灰白

LT1

9
faces



Wall
LT1 600x1200mm 24"x48"

Floor
LT1 600x1200mm 24"x48"



600x1200mm
24"x48"

Treviso Cenere

特雷维索 浅灰

LT2

9
faces



Wall
LT2 600x1200mm 24"x48"

Floor
LT2 600x1200mm 24"x48"





Wall
LT1 600x1200mm 24"x48"

Floor
LT2 600x1200mm 24"x48"

600x1200mm / 24"x48"



Packing Information
包装信息

规格 (毫米/英寸) FORMAT(mm/in)	片/箱 PCS/BOX	平方/箱 SMQ/BOX	千克/箱 KG/BOX	箱数/托 BOX/PALLET	平方/托 SMQ/PALLET	千克/托 KG/PALLET
600x1200 / 24" x48"	2	1.44	32	56	80.64	1792



为了达到更好的铺贴效果，铺贴前请先核对好色号、尺寸等主要信息；建议费罗娜水泥瓷砖的所有产品都使用费罗娜水泥瓷砖专用的特殊接合剂；瓷砖铺贴时请注意留有接缝，并建议对费罗娜水泥瓷砖铺贴留有 2-3mm的接缝。

Technical Performance
技术参数

		试验方法 TEST METHOD	国际标准 INTERNATIONAL STANDARDS	费罗娜产品性能 FLORINA VALUE
	长度偏差 LENGTH	ISO 10545-2	±0.6%, ±2.0mm	±0.1%, ±1.0mm
	宽度偏差 WIDTH	ISO 10545-2	±0.6%, ±2.0mm	±0.1%, ±1.0mm
	厚度偏差 THICKNESS	ISO 10545-2	±5%, ±0.5mm	±1%, ±0.3mm
	表面平整度 SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	±0.5%, ±2.0mm	±0.5%, ±2.0mm
	边直度 STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	±0.5%, ±1.5mm	±0.02%, ±0.1mm
	直角度 RECTANGULARITY	ISO 10545-2	±0.5%, ±2.0mm	±0.1%, ±1.0mm
	吸水率 WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	Eb ≤ 0.5 %	Eb ≤ 0.5 %
			单个值不大于0.6% Individual maximum 0.6%	单个值不大于0.6% Individual maximum 0.6%
	破坏强度 BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥1300N	≥1300N
	断裂模数 MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	平均值≥35 Minimum 35	平均值≥35 Minimum 35
			单个值≥32 Individual minimum 32	单个值≥32 Individual minimum 32
	抗污性 STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	最低3级 Minimum Class 3	5级 Class 5 Livello 5 Clase5
	耐磨性 ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-7	报告耐磨级别 Report abrasion class	3-4级 Class 3-4
			报告耐磨转数 Report cycles passed	1500
	抗冻性 FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	经试验应无裂纹或剥落 Required	应通过此项测试 Pasa
	抗釉裂性 CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	经试验应无釉裂 Required	应通过此项测试 Pasa
	防滑性 SLIP RESISTANCE	DIN 51130	从R9到R10 From R9 to R10	哑面 R9 - R10 Matt R9 - R10
		DIN 51097	A, B, C 级 Class A, B and C	哑面B级 Matt Class B Anti-Slip Class C
		ANSI A137.1-2012	哑面 μ ≥ 0.42 Matt μ ≥ 0.42	哑面 μ ≥ 0.55 Matt μ ≥ 0.55
		AS 4586:2013 附录A AS 4586:2013 Appendix A	P0 - P5	哑面 P3 Matt P3
		GB/T 4100-2015 附录 M GB/T 4100-2015 Appendix M	μ ≥ 0.5	地砖静摩擦系数（干法值）≥ 0.5 Static friction coefficient of floor tile ≥ 0.5